

DESCRIPCIÓN

Pintura de agua (emulsionada) vinilica, calidad premium, de excelente acabado mate, alto cubrimiento, alta lavabilidad sin desgaste ni desconchamiento, fácil remoción de manchas. Resistente a la intemperie. Disponible en una gran variedad de colores.

USOS

- Para decorar y proteger paredes y techos de residencias, oficinas, salas de conferencias y edificaciones en general. Uso en ambientes interiores y exteriores.

ESPECIFICACIONES

Acabado	Mate
Rendimiento práctico aproximado	
Sobre obra nueva: en Pasta Profesional PINTUCO Sobre	25 a 30 m ² / galón a 3 manos
repintado con color diferente	30 a 40 m ² / galón a 3 manos
Sobre repintado con color igual o similar	40 a 50 m ² / galón a 2 manos
Método de aplicación	Brocha, rodillo, pistola convencional o Airless
Reducción	Agua potable
Densidad	5.05 – 5.45 Kg/gl
Tiempo de secamiento a 25°C y humedad del 60%	
Para segundas manos	2 horas
Para limpieza con agua y jabón suave	20 a 30 días

PREPARACION DE SUPERFICIE

- La superficie debe estar seca y libre de polvo, sucio y grasa.
- Antes de pintar se deben reparar las grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado.
- Las pinturas deterioradas, cales y humedades, se deben eliminar completamente.
- En superficies muy alcalinas (pH superior a 10), aplicar una (1) a dos (2) manos de "Sellomax" sellador antialcalino ref. 10270V y dejar secar antes de aplicar.
- Manchas de hongos y/o mohos, se eliminan lavando la superficie con solución de hipoclorito de sodio al 3% en agua restregándola con un cepillo de cerdas duras, deje actuar 10 minutos aproximadamente, lavar luego con abundante agua y dejar secar completamente. Debe usarse la solución de inmediato ya que puede perder su efectividad.

- En superficies con pinturas en buenas condiciones: si son brillantes, se lijan suavemente en seco para eliminar totalmente el brillo. Si son mate, se limpian y secan bien.
- Para las superficies con imperfecciones, se recomienda el uso de la Pasta Profesional para interior-exterior Pintuco Ref. 17060V.

APLICACION

- Mezclar el VinilTEX con una espátula limpia para obtener su completa uniformidad.
- Los equipos aplicadores se lavan con agua.
- Aplicar con brocha o rodillo.
- Se recomienda aplicar 2 manos de pintura dependiendo del color, porosidad tipo de superficie.
- En superficies rugosas, porosas o repintado con cambio de color muy apreciable puede ser necesario aplicar otra mano.

DILUCION

EQUIPOS DE APLICACIÓN	CANTIDAD DE	
	VINILTEX	AGUA
Brocha o rodillo	1 galón	15 %
Pistola convencional	1 galón	30%
Pistola airless	1 galón	10%

SEGURIDAD

- Evitar todo contacto con la piel o los ojos y la inhalación de los vapores usando equipos apropiados de seguridad. Aplicar en un lugar con buena ventilación. Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
- En caso de contacto con la piel, limpiar con una estopa y lavar con agua y jabón. Si el contacto es con los ojos, lavar con abundante agua y buscar atención médica.
- Este producto no tiene riesgos de incendio o explosión.
- En caso de contacto del envase con fuentes de calor o expuestos al fuego, usar agua o agentes extintores de polvo químico seco.
- En caso de ingestión beber abundante agua y buscar atención médica de inmediato.

- En caso de escape o derrame recoger el material en recipientes para evitar la contaminación de fuentes de agua o alcantarillados, lavar luego con abundante agua. L

PRESENTACION

Cuñete de cinco (5) galones y galón,

INFORMACION Y ASESORIA

En caso de duda, necesidad de información o asesoría, comunicarse con el Departamento de Servicio Técnico al Servicio Técnico – (0241) 513.00.06 VALENCIA / VENEZUELA.

e-mail: lucibeth.desousa@pyc.com.ve, <http://www.pintuco.com.ve>

GARANTIA

Toda la información contenida en esta hoja técnica del producto, se revisó y actualizó en abril 2009, y se da de buena fe, pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.